

6200

## Anti-rouille

---

---

usage : intérieur - extérieur

---

---

phase : aqueuse

**Utilisation :** Protection des métaux ferreux contre la corrosion due aux actions atmosphériques de l'eau et de l'air, avant l'application d'une laque à l'huile végétale Galtane.

**Propriétés :** Basé sur un nouveau principe, l'Anti-rouille Galtane est un primaire de couleur bordeaux, testé selon la norme DIN EN ISO 12944-6 grade : C2. Facile à mettre en œuvre.

**Composition :** > 10% Eau, huiles naturelles cuites ; 1-10% huile de lin, pigments, kaolin ; <= 1% siccatif sans plomb (manganèse), ammoniac. Ne contient ni oxyde de zinc, ni plomb, ni acide phosphorique.

Teneur en VOC : < 2g/litre. Vernis : Cat A/f Valeur limite EU : 130g/l

**Emissions :** Emissions dans l'air intérieur : A+ ; selon la norme ISO 16000-9



\* informations représentatives des émissions dans l'air des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Note importante : d'une manière générale, l'émission dans l'air, ne fût-ce qu'avec la mention « A+ », ne certifie en rien la composition ni la *naturalité* d'un produit.

**Outils :** Brosse, rouleau, pistolet.

**Préparation :** Dès que vous prendrez possession du produit, nous considérons que vous aurez les compétences nécessaires à l'application dudit produit.

Selon la variété des supports avant application, vous êtes invité à vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue.

Le support doit être sec, propre, dépoussiéré, non gras et neutre de tout traitement chimique. Nettoyer et dégraisser les surfaces à traiter. Éliminer les anciennes couches de peintures, éliminer soigneusement les anciennes traces de rouilles par brossage du métal à la brosse métallique ou par sablage. Égaliser ensuite par ponçage. Nous vous invitons à toujours faire un essai préalable sur une petite surface avant d'entamer le travail sur de grandes surfaces.

- Mise en œuvre :** Bien agiter avant l'application. Ne pas travailler sous 15°C.
- Appliquer à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation en deux couches fines et régulières, en évitant les surplus.
- Dès séchage complet de l'anti-rouille, appliquer sans délai la laque à l'huile végétale Galtane.
- Séchage :** Au moins 24 heures entre les couches à 20°C et à 60% d'humidité relative. Des conditions atmosphériques humides et fraîches peuvent retarder le processus de séchage.
- Rendement :** De 10 à 20 m<sup>2</sup> / litre
- Nettoyage des outils :** Utiliser le *Solvant végétal* Galtane (réf. 2060) et le *Nettoie tout* Galtane(réf. 2010)
- Précautions d'usage et conservation :** Faire sécher à plat et à l'air frais les chiffons et vêtements de travail, ainsi que les poussières du sac des ponceuses imprégnées d'huile : risque d'auto-combustion. Conserver au frais, à l'abri du gel et de la lumière. Conserver les peintures naturelles hors de portée des enfants. Veiller aux allergies éventuelles. Eliminer les résidus dans une déchetterie.

**Les produits** que nous présentons pour des travaux précis sont à tester sous la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils, basés sur une longue expérience, sont donnés à titre d'information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Selon la variété des supports avant application, l'utilisateur est invité à vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.