

6300

## Primaire pour laque

---

---

usage : intérieur

phase : aqueuse

---

---


**Utilisation :** Sous couche pour bois poreux avant l'application de la laque à l'huile végétale Galtane. Usage exclusivement intérieur.

**Propriétés :** Le *Primaire pour laque* Galtane permet le bouchage des pores et atténue une remontée des tanins (chêne, châtaignier, ...) au travers de la laque. Facile à mettre en œuvre. Séchage rapide. Les pigments sont conformes aux exigences de la norme EN71/3 (jouets d'enfants).

**Composition :** Eau, shellac, kaolin ; Pigment, tensioactif d'origine végétale ; <= 1% ammoniacque.

Teneur en VOC : 0g/litre. Vernis : Cat A/f Valeur limite EU : 130g/l

**Emissions :** Emissions dans l'air intérieur : **A+** ; selon la norme ISO 16000-9



\* informations représentatives des émissions dans l'air des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Note importante : d'une manière générale, l'émission dans l'air, ne fût-ce qu'avec la mention « A+ », ne certifie en rien la composition ni la *naturalité* d'un produit.

**Outils :** Brosse ou rouleau.

**Préparation :** Dès que vous prendrez possession du produit, nous considérons que vous aurez les compétences nécessaires à l'application dudit produit.

Selon la variété des supports avant application, vous êtes invité à vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue.

Le support doit être poreux, sec, propre, dépoussiéré, non gras et neutre de tout traitement chimique. Éliminer les anciennes couches de peintures, cires, vernis, ... Nous vous invitons à toujours faire un essai préalable sur une petite surface avant d'entamer le travail sur de grandes surfaces.

**Mise en œuvre :** **Bien agiter avant l'application.** Ne pas travailler sous 15°C. Usage exclusivement intérieur. Appliquer à la brosse ou au rouleau une à deux couches fines et régulières à 30 minutes d'intervalle, en évitant les surplus.

Dès séchage complet du *Primaire pour laque* Galtane, appliquer la *Laque à l'huile végétale* Galtane.

Suite à un séchage rapide, éviter tous les excès et/ou homogénéiser ceux-ci rapidement.

En cas de variantes teintées, les pigments peuvent faire pénétrer de petites quantités de produit de conservation dans le matériau.

**Séchage :** 4 heures à 20°C et à 60% d'humidité relative. Des conditions atmosphériques humides et fraîches peuvent retarder le processus de séchage.

**Rendement :** Selon la porosité du support : 12 à 15 m<sup>2</sup>/litre.

**Nettoyage des outils :** Utiliser le *Solvant végétal Galtane* (réf. 2060) et le *Nettoie tout Galtane*(réf. 2010)

**Précautions d'usage et conservation :** Faire sécher à plat et à l'air frais les chiffons et vêtements de travail, ainsi que les poussières du sac des ponceuses imprégnées d'huile : risque d'auto-combustion. Conserver au frais, à l'abri du gel et de la lumière. Conserver les peintures naturelles hors de portée des enfants. Veiller aux allergies éventuelles. Eliminer les résidus dans une déchetterie.

EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande

**Les produits** que nous présentons pour des travaux précis sont à tester sous la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils, basés sur une longue expérience, sont donnés à titre d'information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Selon la variété des supports avant application, l'utilisateur est invité à vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.

[info@galtane.com](mailto:info@galtane.com)