



SARL POZZO NUOVO

10 rue puits neuf – 26200 Montélimar – FRANCE

tél. : 04.75.53.23.95

www.pozzonuovo.fr

FICHE TECHNIQUE – SOUS-COUCHE D'IMPRESSIO POUR ENDUITS ET PEINTURES MINERALES A LA CHAUX

Fiche n° 29

Version 2

Mise à jour le 08/10/2014

APPELLATION

Nom commercial : Sous-couche d'impression POZZO NUOVO

DESCRIPTION

Sous-couche d'impression destinée à recevoir l'application d'enduits et de badigeons à la chaux et d'en faciliter l'adhérence et la régularité d'application notamment sur les supports lisses et poreux.

Ses principales propriétés sont :

- régulateur-saturateur des supports,
- excellente résistance,
- microporeux,
- sans odeur incommode,
- application facile,
- sans plomb.

Aspect : pâte onctueuse, blanche donnant après séchage un film épais, mat, microporeux, de grande résistance.

Classification : AFNOR NF T 36-005 Famille I classe 7b2

APPLICATION

Pour les **peintures minérales à la chaux** (badigeons, etc..) la sous-couche sera appliquée pure, sans dilution.

Pour les **enduits de finitions et les stucs** nécessitant une accroche mécanique, il conviendra d'incorporer une dose de 0,5 litre de sable de quartz 100/300µ dans 5 litres de sous-couche (2 doses pour 10 litres).

Consommation moyenne : 1 litre = + ou - 8m² selon la porosité des supports.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	≅ 1,35
pH	7,5
COV	directive COV 2004/42/CE Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/c) : 75 g/l(2007)/40 g/l(2010). Ce produit contient max. : 5 g/l COV
Point éclair	sans objet
Liant	copolymère en dispersion aqueuse.
Extrait sec	51,90 % en poids
Pigmentation	poudre rocheuse micronisée
Stockage	18 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et de la chaleur
Hygiène et sécurité	- produit non classé dangereux, - ne pas laisser à la portée des enfants, - se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) conformes à la législation en vigueur.

MISE EN ŒUVRE

Les fonds doivent être propres, sains, secs, exempts de moisissures et champignons et préparés selon les règles de l'art et les DTU en vigueur.

Procéder à la mise en œuvre par des températures comprises entre + 5° C et +30°C.

Ne pas appliquer au préalable de produit hydrofuge, gras ou silicone susceptible d'empêcher une bonne pénétration du produit au niveau des fonds.

Matériel d'application	rouleau texturé 12mm.
Application	étaler la sous-couche sur le support au rouleau par petites surfaces de 1 à 3 m ² puis bien croiser l'application, au besoin plusieurs fois, pour obtenir une répartition uniforme du produit.
Nettoyage du matériel	à l'eau immédiatement après usage.
Temps de séchage	à 20° et 65% d'humidité relative : <ul style="list-style-type: none">- hors poussière : 1 à 2 heures en moyenne,- recouvrable : 5 heures.
Supports	s'applique sur tous matériaux sains et propres, même vieux fonds, directement : <ul style="list-style-type: none">- plaques de plâtre,- enduits hydrauliques et de maçonnerie,- anciennes peintures adhérentes,- enduits frais,- panneaux de particules,- bois,- fibrociment,- béton cellulaire,- polystyrène expansé,- béton banché,- P.V.C,- surfaces métalliques (isoler à l'antirouille les parties oxydables).

CONDITIONNEMENT

En seau métallique, entièrement recyclable, de 5 et 10 litres équipés d'un couvercle à collier amovible.

PRECAUTION D'EMPLOI

S2 : conserver hors de portée des enfants

S23 : ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols

S24 : éviter le contact avec la peau

S41 : en cas d'incendie ou d'explosion ne pas respirer les fumées

S51 : utiliser seulement dans des zones bien ventilées

S62 : en cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire vomir.

Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette



NETTOYAGE DES OUTILS / ELIMINATION DES DECHETS

Le nettoyage des outils se fait à l'eau. Le seau métallique peut être recyclé.

La valeur COV indiquée représente la valeur COV du produit prêt à l'emploi, après dilution. En aucun cas elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres substances ou produits. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les indications y figurant sont basées sur nos connaissances actuelles. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits. Il appartient à notre clientèle avant la mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée ou remplacée par une édition plus récente.