



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

DÉCORCHAUX®

CHAUX AÉRIENNE



GAMME RESTAURATION

CHAUX AÉRIENNE

LES + PRODUIT

- ◆ EXTRA BLANCHE
- ◆ IDÉALE POUR LES TRAVAUX D'INTÉRIEUR
- ◆ ENDUITS MINCES DE PAREMENT ET BADIGEONS
- ◆ TRÈS MANIABLE ET ONCTUEUX

DOMAINES D'UTILISATION

- > Enduit de finition : NF DTU 26.1
- > Badigeons : NF DTU 26-1 Annexe B
- > Utilisation possible avec du plâtre gros de construction
- > Stuc
- > Autres utilisations : nous consulter

CONDITIONNEMENT

DÉCORCHAUX® POUDRE :
Palette d'1 T - 50 sacs de 20 kg.
DÉCORCHAUX® PÂTE : seau de 12 kg

COMPOSITION







Chaux aérienne en poudre (CL 90-S)
Chaux aérienne en Pâte (CL 90-S PL)

CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile du fabricant.







DOSAGE POUR ENDUITS DE FINITION OU PAREMENTS

	INTÉRIEUR Finitions grattées, relevées, brossées	EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR Finitions talochées, lissées
 DÉCORCHAUX® POUDRE Sac 20 kg	 Sable 0/3	 Sable 0/2
CONSUMMATION DE CHAUX	1 à 1,5 kg/m ² pour 5 mm d'épaisseur	0,9 à 1,1 kg/m ² pour 5 mm d'épaisseur
 DÉCORCHAUX® PÂTE Seau 12 kg	 Sable 0/3	 Sable 0/2
CONSUMMATION DE CHAUX	2 à 2,5 kg/m ² pour 5 mm d'épaisseur	1,8 à 2 kg/m ² pour 5 mm d'épaisseur

ÉPAISSEUR FINIE 5 mm environ :

Les résistances de ces enduits étant faibles, les finitions grattées, relevées ou brossées peuvent présenter un risque de poudrage permanent.

DOSAGES POUR BADIGEONS

 DÉCORCHAUX® POUDRE Sac 20 kg	 Eau 0,2 à 0,4 Résine d'accrochage (ou résine LATEX)
CONSUMMATION DE CHAUX	100 à 200 g/m ² pour 2 ou 3 couches en fonction de la dilution
 DÉCORCHAUX® PÂTE Seau 12 kg	 Eau 0,2 à 0,4 Résine d'accrochage (ou résine LATEX)
CONSUMMATION DE CHAUX	150 à 300 g/m ² en fonction de la dilution et du nombre de couches

EXEMPLE DE DOSAGES POUR UN STUC AVEC DÉCORCHAUX® PÂTE




 Sac de DÉCORCHAUX® 20Kg

 Seau de DÉCORCHAUX® 12Kg

 Seau d'eau de 10L

 Prédose DECOPLUS

 Résine d'accrochage

 +
  +
  +
 

DÉCORCHAUX® PÂTE CARBODECO® Prédose DECOPLUS Eau

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

> **NOTA** : Dans tous les cas, privilégier l'utilisation d'une CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE PURE à un bâtard CHAUX CALCIQUE/CIMENT.

> L'utilisation de pigments est possible avec cette chaux. Nous contacter pour plus d'informations.

> Des notes techniques concernant les badigeons sont disponibles sur le site www.saint-astier.com.

> Un Document Technique de Mise en Œuvre (DTMO badigeon) est disponible sur notre site internet www.saint-astier.com ; n'hésitez pas à le consulter avant vos travaux.