



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

CHAUX TÉRÉCHAUX®

CHAUX NATURELLE FAIBLEMENT HYDRAULIQUE



GAMME RESTAURATION

CHAUX NATURELLE FAIBLEMENT HYDRAULIQUE

LES + PRODUIT

- ◆ CONVIENT AUX SUPPORTS TRÈS TENDRES
- ◆ AMÉLIORE LES ÉCHANGES HYGROMÉTRIQUES
- ◆ RÉDUIT LES MICRO-FISSURES DE L'ENDUIT

DOMAINES D'UTILISATION

- > Enduit et rejointoiment, badigeons
- > Enduit décoratif chaux/chauvre
- > Enduit sur béton cellulaire
- > Maçonnerie et consolidation

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg, palette de 1T250 soit 50 sacs
Big bag d'1 tonne sur palette

COMPOSITION

100% chaux hydraulique naturelle NHL 2

CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans un emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile du fabricant.



TRAVAUX D'ENDUITS (voir NF DTU 26.1) ET DE REJOINTOIEMENTS

	TRAITEMENT DE SUPPORT	GOBETIS	CORPS ENDUIT	FINITIONS	
		3 à 5 mm	10 à 20 mm	Grattée, brossée... 5 à 7 mm	Talochée 5 mm max
TORCHIS TERRE PISÉS ADOBE	humidifier avec 1 lait de TERECHAUX® 1 sac + 80 litres d'eau en 2 passes	 +  Sable 0/4			
BÉTON CELLULAIRE OU RT1		 +  Batichaux® Sable 0/4	 Sable 0/4	 Sable 0/4	 Sable 0/2
CONSOMMATION DE CHAUX		1,7 kg/m ² pour 3 à 5 mm	3 kg/m ² pour 10 mm	1,5 kg/m ² pour 5 à 7 mm	1 kg/m ² pour 5 mm
ATTENTE ENTRE COUCHES		48 heures		15 jours	
MAÇONNERIES ANCIENNES PLÂTRE GROS	humidifier la veille de l'application	 +  LC****® NHL 3,5 Sable 0/4	 +  LC****® NHL 3,5 Sable 0/4	 +  Sable 0/4	 +  Sable 0/2
CONSOMMATION DE CHAUX		2,5 kg/m ² pour 5 mm	3,5 kg/m ² pour 10 mm	1,5 kg/m ² pour 5 à 7 mm	1 kg/m ² pour 5 mm
ATTENTE ENTRE COUCHES		48 heures		7 jours minimum	

AUTRES UTILISATIONS POSSIBLES :

MAÇONNERIES TRÈS TENDRES	Briques creuses ou pleines, anciennes	 +  Sable 0/4
	Rejointoiments, hourdage de pierres tendres (tuffau, etc...)	 +  Sable 0/4
CONSOLIDATION DE MAÇONNERIES ANCIENNES	Injections	 +  Eau
	Coulis	 +  Sable 0/1 ou 0/2
BADIGEONS	Une note technique concernant les badigeons est disponible sur le site www.saint-astier.com	



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

> Une finition en CHAUX COLORÉE® grattée au dosage de : 1 sac pour 7 seaux de sable est possible sur un corps enduit en TÉRÉCHAUX®.

> **Finition talochée, frisée ou lissée épaisseur maximum de 5 mm (uniquement en TÉRÉCHAUX®).** Une note technique concernant cette finition est disponible sur le site www.saint-astier.com.

> **Dosages** : ils peuvent être plus faibles en fonction des supports et (ou) des sables utilisés. Nous consulter.

> **Bâti en terre** : vous pouvez également vous référer aux « Règles professionnelles de la construction en Terre ».

> L'utilisation de **mortier rebattu** en chaux de Saint-Astier est possible (nous consulter).

> Des notes techniques concernant les mortiers d'enduits à la chaux de briques plâtrières, sont disponibles sur le site www.saint-astier.com.

> Les enduits traditionnels sont sujets à l'apparition de nuances après une ondée, il est possible de réduire ce phénomène en incorporant un hydrofuge de masse dans le mortier de finition.

> **Quantité d'eau de gâchage** : en fonction de l'humidité du sable et du dosage.