

**Parquet Peuplier massif en 23 mm**

**DESCRIPTION:** Bois blanc, souvent grisâtre ou teinté brun très pâle. L'aubier est peu à non distinct suivant l'espèce. Le fil est parfois légèrement ondulé

**DENSITE:** 450 kg/m<sup>3</sup> soit 11 kg/m<sup>2</sup>

**CHOIX:**

**AB** Mélange du 1<sup>er</sup> choix et du 2<sup>ème</sup> choix acceptant des nœuds sains ≤ 5 mm Aubier exclu au parement

**RUSTIQUE** Couleur hétérogène (selon les lots, possibilité de couleur jaunâtre ou marron).  
Nœuds ≤ 15 mm. Possibilité de légères fentes en bout

**FORMAT:**

	Go0				
Longueur ± 0,5	Longueurs de 1500 à 2000				
Largeur ± 0,5	100	110	130	150	180
Epaisseur ± 0,2	23				
Lames/bottes	10	10	10	10	5
Surface/palette de 2m	≈ 77,5	≈ 79,2	≈ 83,2	≈ 84	≈ 81

**ASSEMBLAGE:** rainure et languette sur la longueur et en bout.

**TAUX D'HUMIDITE:** entre 10 et 12% conformément à la norme NF EN 13226 (± 2%)

**POSE:** clouée, selon le DTU 51-1 des parquets à clouer

L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 65%.

**COMPATIBILITE:**

Non-compatible avec sol chauffant et sol rafraîchissant pour un parquet à clouer selon DTU 51-1.

**CLASSEMENT AU FEU:** ancien classement : M3. Nouveau classement selon l'Euroclasse : C, S1, D0

**CLASSEMENT D'USAGE:** le classement est fourni selon la norme expérimentale « XP B53-669 »

**CONDUCTIVITE THERMIQUE:** 0.15W/mK (zones envisagées pour usage public et commercial avec passage faible ou intermittent / C31).

